



Makrolon® ET UV120

Grades / 挤压

PC/UV absorber concentrate; high viscosity; easy release; special grade for the coextrusion of Makrolon ET base resins; available in color code 451105 only; solid sheet; multi wall sheets / profiles

性能	测试条件	单位	标准	数值
流变性能				
C 熔融指数 (体积)	300 ° C/ 1.2 kg	cm ³ /10 min	ISO 1133	11
机械性能				
C Charpy 冲击强度	23 ° C	kJ/m ²	ISO 179/1eU	N
热性质				
C 热变形温度	1.80 MPa	°C	ISO 75-1, -2	116
C 热变形温度	0.45 MPa	°C	ISO 75-1, -2	128
C 维卡软化温度	50 N; 50 ° C/h	°C	ISO 306	134
电性能 (23 ° C/50 % 相对湿度)				
C 体积电阻率		Ohm·m	IEC 60093	1E14
C 表面电阻率		Ohm	IEC 60093	1E16
其他性能 (23 ° C)				
C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1	1190
测试试样的工艺条件				
C 注塑-熔体温度		°C	ISO 294	300
C 注塑-模具温度		°C	ISO 294	80
C 注塑-注塑速度		mm/s	ISO 294	200

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则