



# Bayblend® M850 XF RE

Partially bio-circular grade / Attributed via mass balance (PC+ABS)-Blend; easy flowing; Vicat/B 120 temperature = 131 °C; meet certain requirements of ISO (according to ISCC PLUS Standard). For specific content Standard 10993-1; for further information please contact [plastics@covestro.com](mailto:plastics@covestro.com) see sustainability declaration.

PC+ABS

性能	测试条件	单位	标准	数值
<b>流变性能</b>				
C 熔融指数 (体积)	260 ° C/ 5 kg	cm <sup>3</sup> /10 min	ISO 1133	25
C 熔体黏度	1000 s <sup>-1</sup> / 260 ° C	Pa·s	b. o. ISO 11443-A	210
C 成型收缩率, 流动方向	150x105x3 mm / 260 ° C / MT 80 ° C	%	b. o. ISO 2577	0.55 - 0.75
C 成型收缩率, 垂直流动方向	150x105x3 mm / 260 ° C / MT 80 ° C	%	b. o. ISO 2577	0.55 - 0.75

## 机械性能

C 抗拉模量	1 mm/min	MPa	ISO 527-1, -2	2500
C 屈服应力	50 mm/min	MPa	ISO 527-1, -2	62
C 屈服应变	50 mm/min	%	ISO 527-1, -2	4.9
C 断裂应力	50 mm/min	MPa	ISO 527-1, -2	53
C 断裂应变	50 mm/min	%	b. o. ISO 527-1, -2	> 50
C Izod 冲击强度	23 ° C	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/U	N
C Izod 缺口冲击强度	23 ° C	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/A	48
C Izod 缺口冲击强度	-30 ° C	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/A	15

## 热性质

C 热变型温度	1.80 MPa	°C	ISO 75-1, -2	109
C 热变型温度	0.45 MPa	°C	ISO 75-1, -2	127
C 维卡软化温度	50 N; 50 ° C/h	°C	ISO 306	129
C 维卡软化温度	50 N; 120 ° C/h	°C	ISO 306	131
C 热膨胀系数, 流动方向	23 to 55 ° C	10 <sup>-4</sup> /K	ISO 11359-1, -2	0.7
C Coefficient of linear thermal expansion, normal	23 to 55 ° C	10 <sup>-4</sup> /K	ISO 11359-1, -2	0.7
C 可燃性试验UL94 [UL 认可]	0.85 mm	Class	UL 94	HB

## 电性能 (23 ° C/50 % 相对湿度)

C 相对介电常数	100 Hz	-	IEC 60250	2.9
C 相对介电常数	1 MHz	-	IEC 60250	2.9
C 损耗因数	100 Hz	10 <sup>-4</sup>	IEC 60250	30
C 损耗因数	1 MHz	10 <sup>-4</sup>	IEC 60250	90
C 体积电阻率		Ohm·m	IEC 62631-3-1	1E14
C 表面电阻率		Ohm	IEC 62631-3-2	1E17
C Electrical strength	1 mm	kV/mm	IEC 60243-1	35
C 相比耐漏电起痕指数CTI	Solution A	Rating	IEC 60112	250

## 其他性能 (23 ° C)

C 吸水性 (饱和值)	Water at 23 ° C	%	ISO 62	0.7
C 吸水性 (静态均衡值)	23 ° C; 50 % r. h.	%	ISO 62	0.2
C 密度		kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183-1	1140

## 测试试样的工艺条件

C 注塑-熔体温度		°C	ISO 294	260
C 注塑-模具温度		°C	ISO 294	80
C 注塑-注塑速度		mm/s	ISO 294	240



## Bayblend® M850 XF RE

性能	测试条件	单位	标准	数值
----	------	----	----	----

建议成型工艺参数说明:

C 熔体温度		°C	-	260 - 280
C 标准熔体温度		°C	-	270
C 料管进料段温度		°C	-	230 - 240
C 料管中间段温度		°C	-	235 - 245
C 料管前段温度		°C	-	240 - 270
C 喷嘴温度		°C	-	265 - 275
C 模具温度		°C	-	70 - 90
C 保压压力 (%实际最大注射压力)		%	-	50 - 75
C 熔体背压		bar	-	50 - 150
C 螺杆转速		m/s	-	0.05 - 0.2
C 注射量		%	-	30 - 70
C 干空气下干燥温度		°C	-	95 - 110
C 干空气下干燥时间		h	-	4
C 最大含水量 (%)		%	-	<= 0.02
C 排气槽深度		mm	-	0.025 - 0.075

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则