



Bayblend® T95 MF

(PC+ABS)-Blend; 9 % mineral filled; Vicat/B 120 temperature = 142 °C;; very good heat resistance; reduced coefficient of thermal expansion; tensile modulus = 3350 MPa

PC+ABS-TD9

性能	测试条件	单位	标准	数值
流变性能				
C 熔融指数 (体积)	260 ° C / 5 kg	cm ³ /10 min	ISO 1133	18
C 熔体黏度	1000 s ⁻¹ / 260 ° C	Pa·s	b. o. ISO 11443-A	400
C 成型收缩率, 流动方向	150x105x3 mm / 260 ° C / MT 80 ° C	%	b. o. ISO 2577	0.5 - 0.7
C 成型收缩率, 垂直流动方向	150x105x3 mm / 260 ° C / MT 80 ° C	%	b. o. ISO 2577	0.5 - 0.7
机械性能				
C 抗拉模量	1 mm/min	MPa	ISO 527-1, -2	3350
C 屈服应力	50 mm/min	MPa	ISO 527-1, -2	66
C 屈服应变	50 mm/min	%	ISO 527-1, -2	4.6
C 断裂应力	50 mm/min	MPa	ISO 527-1, -2	52
C 断裂应变	50 mm/min	%	b. o. ISO 527-1, -2	>= 50
C Izod 冲击强度	23 ° C	kJ/m ²	ISO 180/U	>= 150
C Izod 缺口冲击强度	23 ° C	kJ/m ²	ISO 180/A	9.0
C Izod 缺口冲击强度	-30 ° C	kJ/m ²	ISO 180/A	9.0
热性质				
C 热变型温度	1.80 MPa	°C	ISO 75-1, -2	124
C 热变型温度	0.45 MPa	°C	ISO 75-1, -2	136
C 维卡软化温度	50 N; 50 ° C/h	°C	ISO 306	140
C 维卡软化温度	50 N; 120 ° C/h	°C	ISO 306	142
C 热膨胀系数, 流动方向	23 to 55 ° C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1, -2	0.55
C Coefficient of linear thermal expansion, normal	23 to 55 ° C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1, -2	0.65
C 可燃性试验UL94	0.85 mm	Class	UL 94	HB (Bayer Test)
电性能 (23 ° C/50 % 相对湿度)				
C 相对介电常数	100 Hz	-	IEC 60250	3.2
C 相对介电常数	1 MHz	-	IEC 60250	3.0
C 损耗因数	100 Hz	10 ⁻⁴	IEC 60250	15
C 损耗因数	1 MHz	10 ⁻⁴	IEC 60250	90
C 体积电阻率		Ohm·m	IEC 62631-3-1	1E14
C 表面电阻率		Ohm	IEC 62631-3-2	1E16
C Electrical strength	1 mm	kV/mm	IEC 60243-1	35
C 相比耐漏电起痕指数OTI	Solution A	Rating	IEC 60112	200
其他性能 (23 ° C)				
C 吸水性 (饱和值)	Water at 23 ° C	%	ISO 62	0.6
C 吸水性 (静态均衡值)	23 ° C; 50 % r. h.	%	ISO 62	0.2
C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1	1240
测试试样的工艺条件				
C 注塑-熔体温度		°C	ISO 294	260
C 注塑-模具温度		°C	ISO 294	80
C 注塑-注塑速度		mm/s	ISO 294	240



Bayblend® T95 MF

性能	测试条件	单位	标准	数值
----	------	----	----	----

建议成型工艺参数说明:

C 熔体温度		°C	-	270-290
C 标准熔体温度		°C	-	280
C 料管进料段温度		°C	-	240-250
C 料管中间段温度		°C	-	245-255
C 料管前段温度		°C	-	250-280
C 喷嘴温度		°C	-	275-285
C 模具温度		°C	-	70 - 90
C 保压压力 (%实际最大注射压力)		%	-	50 - 75
C 熔体背压		bar	-	50 - 150
C 螺杆转速		m/s	-	0.05 - 0.2
C 注射量		%	-	30 - 70
C 干空气下干燥温度		°C	-	95 - 110
C 干空气下干燥时间		h	-	4
C 最大含水量 (%)		%	-	<= 0.02
C 排气槽深度		mm	-	0.025 - 0.075

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则