



Baybond[®] PU 2728

特性

阴离子型/非离子型聚碳酸酯-聚醚聚氨酯聚合物
用于制备玻璃纤维浸润剂的成膜组分

供应形式

乳白色水性分散体

规格

特性	数值	单位	测试方法
不挥发组分含量 (1g / 1小时/ 125 °C)	58 - 62	%	DIN EN ISO 3251
粘度,23°C (L 2 / 30 rpm)	< 1500	m*Pas	M092-ISO 2555
pH 值	7 - 9		DIN ISO 976



Baybond® PU 2728

特性/应用

Baybond® XP 2728 用于制备加强热塑性塑料（尤其是聚酰胺）的玻璃纤维浸润剂。

由Baybond® XP 2728 制成的玻璃纤维浸润剂具有卓越的成膜性和优良的附着力。Baybond® XP 2728 具有出色的抗水解性和保色性，并且具有极佳的抗剪切性。

相容性

一般情况下，该产品可与配制玻璃纤维浸润剂常用的添加剂相容，如附着力促进剂、抗静电剂、润滑剂和增塑剂。

溶解性/稀释性

Baybond® XP 2728 可用去离子水以任意比例稀释。

储存

- 储存于科思创原装密封容器中。

- 推荐储存温度：5 - 30 °C。

- 避免冷冻、热及外来物质。

一般信息：该产品受冻之后不能使用。

储存时间

科思创声明，在产品储存完全符合上述“储存”条款中的要求并恰当处理的情况下，该产品在运输单证上说明的运输之日起12个月内符合上述“规格或特性数值”条款中说明的规格或特性数值（根据情况适用）。

如产品超过上述12个月的期限并不意味着不再符合规格或特性数值中的设定值。但是，科思创建议对自运输日起超过12个月的产品在使用前进行测试，以确认其是否仍符合规格或特性数值中的设定值。科思创对自运输日起超过12个月的产品不做任何承诺，也不对其不符合规格或特性数值中的设定值承担任何责任和义务。



Baybond® PU 2728

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的有效安全数据表中找到。
