



# Baybond<sup>®</sup> PU 406

特性	非离子型聚氨酯聚合物 用作玻璃纤维浸润剂的成膜组分
供应形式	乳白色水分散体

规格	数值	单位	测试方法
特性			
不挥发组分含量 (0.9-1.1g / 1h / 125°C对流烘箱)	34.5 ± 1.5	%	DIN EN ISO 3251
粘度,23°C (L 1 / 30 rpm)	< 200	mPa.s	M092-ISO 2555
pH值, 20 °C (供应形式)	5.5 - 7.5		DIN ISO 976

其它数据*	数值	单位	测试方法
特性			
密度, 20 °C	约 1.1	g/ml	DIN EN ISO 2811/3

\*此数据为一般性资料，不作为产品说明书的一部分。



## Baybond® PU 406

特性/应用	Baybond® PU 406用于加强热塑性塑料的玻纤浸润剂而开发研制。 本产品具有良好的成膜性能和附着性，同时具有非常稳定的抗剪切性。
相容性	一般情况下，本产品可与制备玻璃纤维浸润剂常用的添加剂相容，如：附着性促进剂、润滑剂、抗静电剂和增塑剂。
溶解性/稀释性	Baybond® PU 406可用去离子水以任意比例稀释。
储存	<ul style="list-style-type: none"><li>- 储存于科思创原装密封容器中。</li><li>- 推荐储存温度：5 - 30 °C。</li><li>- 避免冷冻、热和外来物质。</li></ul> 一般信息本产品 在冷冻之后不可使用。
储存时间	<p>科思创声明，在产品储存完全符合上述“储存”条款中的要求并恰当处理的情况下，该产品在运输单证上说明的运输之日起6个月内符合上述“规格或特性数值”条款中说明的规格或特性数值（根据情况适用）。</p> <p>如产品超过上述6个月的期限并不意味着不再符合规格或特性数值中的设定值。但是，科思创建议对自运输日起超过6个月的产品在使用前进行测试，以确认其是否仍符合规格或特性数值中的设定值。科思创对自运输日起超过6个月的产品不做任何承诺，也不对其不符合规格或特性数值中的设定值承担任何责任和义务。</p>



## Baybond<sup>®</sup> PU 406

### 安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的有效安全数据表中找到。

---