

# Panlite® AM-8930ZS

## TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯合金

### 一般信息

#### 产品说明

Polycarbonate/Polyester alloy

#### 总览

特性	• 良好抗撞击性	• 耐化学品性能, 良好	• 耐紫外光性能, 良好
用途	• 汽车外部零件		
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

### ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (280°C/2.16 kg)	13	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直: 4.00 mm	0.70 到 1.1	%	
流动: 4.00 mm	0.70 到 1.1	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	2600	MPa	ISO 527-1/2
拉伸应力 (屈服, 23°C)	60.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应力 (断裂, 23°C)	65.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (断裂, 23°C)	120	%	ISO 527-2/50
弯曲模量 <sup>2</sup> (23°C)	2400	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>2</sup> (23°C)	90.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179
-30°C	14	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	18	kJ/m <sup>2</sup>	
简支梁无缺口冲击强度			ISO 179
-30°C	无断裂		
23°C	无断裂		
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	111	°C	ISO 75-2/B
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	95.0	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 垂直	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

### 加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	120	°C
干燥时间	5.0 到 8.0	hr
加工 (熔体) 温度	250 到 280	°C
模具温度	60 到 80	°C

#### 备注

<sup>1</sup> 一般属性: 这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 2.0 mm/min