

Panlite® B-4130R

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

一般信息

产品说明

Carbon fiber reinforced grades-30% Carbon fiber

总览

填料/增强材料	• 碳纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性	• 高刚性 • 抗蠕变特性
用途	• 工业应用
外观	• 黑色
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.33	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直 : 4.00 mm	0.30 到 0.50	%	
流动 : 4.00 mm	0.010 到 0.15	%	
吸水率 (24 hr, 23°C)	0.12	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	18200	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂, 23°C)	130	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂, 23°C)	1.0	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ² (23°C)	16000	MPa	ISO 178
弯曲应力 ² (23°C)	195	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	24	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	149	°C	ISO 75-2/B
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	147	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	152	°C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数 - 流动	1.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 垂直	5.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (1.5 mm)	80.0	°C	UL 746B
RTI Imp (1.5 mm)	80.0	°C	UL 746B
RTI (1.5 mm)	80.0	°C	UL 746B
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0 到 10	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0 到 1.0E+2	ohms·cm	IEC 60093
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.8 mm)	V-2		UL 94

Panlite® B-4130R

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	120	°C
干燥时间	5.0 到 8.0	hr
加工 (熔体) 温度	270 到 320	°C
模具温度	80 到 120	°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min