

# Panlite® GN-3540RI

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

## 一般信息

### 产品说明

Glass fiber reinforced grades - 40% Glass fiber, Low anisotropy grade, Flame resistant

### 总览

填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量
特性	• 低异向性 • 高刚性
用途	• 工业应用 • 相机应用
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.53	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直 : 2.00 mm	0.050 到 0.20	%	
流动 : 2.00 mm	0.020 到 0.15	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂, 23°C)	152	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂, 23°C)	1.5	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 <sup>2</sup> (23°C)	12000	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>2</sup> (23°C)	211	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	12	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	42	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	105	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	1.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 垂直	4.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (1.0 mm)	80.0	°C	UL 746B
RTI Imp (1.0 mm)	80.0	°C	UL 746B
RTI (1.0 mm)	80.0	°C	UL 746B
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.0 mm	V-1		
1.6 mm	V-0		

## 加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	100	°C
干燥时间	5.0 到 8.0	hr
加工 (熔体) 温度	260 到 310	°C

**Panlite® GN-3540RI**  
**TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯**

---

注射	额定值 单位制
模具温度	70 到 100 °C

---

**备注**

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 2.0 mm/min