



# Multilon® TN-7500M

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

## 一般信息

### 产品说明

PC/ABS polymer alloy, Non-halogen type flame resistant series

### 总览

特性	• 高抗撞击性	• 无卤	• 阻燃性
用途	• OA设备	• 商务设备	
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.17	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直 : 4.00 mm	0.50 到 0.70	%	
流动 : 4.00 mm	0.50 到 0.70	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服, 23°C)	60.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应力 (断裂, 23°C)	50.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (断裂, 23°C)	100	%	ISO 527-2/50
弯曲模量 <sup>2</sup> (23°C)	2600	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>2</sup> (23°C)	90.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	30	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	80.0	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 垂直	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (0.45 mm)	60.0	°C	UL 746B
RTI Imp (0.45 mm)	60.0	°C	UL 746B
RTI (0.45 mm)	60.0	°C	UL 746B
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.45 mm		HB	
0.8 mm		V-2	
1.2 mm		V-1	
1.5 mm		V-0	
1.8 mm		5VB	

**Multilon® TN-7500M****TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯****加工信息**

<b>注射</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>
干燥温度	80	°C
干燥时间	5.0 到 8.0	hr
加工 ( 熔体 ) 温度	230 到 270	°C
模具温度	50 到 70	°C

**备注**

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 2.0 mm/min