



APEX® CPVC 2000

Teknor Apex 公司 - 经氯化的聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> • 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 亚太地区
特性	<ul style="list-style-type: none"> • 良好的流动性 • 耐化学品性能，良好 • 耐热性，高 • 热稳定性，良好
用途	• 型材
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	6240	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	20	%	ASTM D638
弯曲模量	261000	psi	ASTM D790
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度			ASTM D2240
邵氏 D, 10 秒, Hand Held	75		
邵氏 D, 10 秒, Operating Stand	75		

补充信息

Data Sheet applies to colors listed below:

CPVC 2000 (1134555)

CPVC 2000 GREY (1134612)

6/2020-lmo

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。