



SINPOLENE MBB1263

新加坡聚合树脂有限公司 - 高密度聚乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 通用
用途	• 管道系统
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.18		ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/10.0 kg)	30 到 50	g/10 min	ASTM D1238
炭黑含量	35	%	ASTM D1603
含水量	< 0.20	%	ASTM D3030
热性能	额定值	单位制	测试方法
氧感应时间 (392°F)	> 60	min	ASTM D3985

补充信息

Recommended dosage in HDPE: 7%

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。