HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

TEKNOR APEX

SINPOLENE MBN4032

新加坡聚合树脂有限公司 - 低密度聚乙烯

一般信息

产品说明

SINPOLENE MBN 4032 is a polyethylene-based UV masterbatch suitable for stabilization of thin section articles, especially for fibre and tapes. SINPOLENE MBN4032 exhibits very good heat stability and compatibility.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效	
供货地区	• 亚太地区	
添加剂	• 紫外线稳定剂: 15%	
特性	• 紫外线吸收	
用途	• 带子	• 纤维
形式	• 粒子	
加工方法	• 挤出	

ASTM & ISO 属性[1]

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	0.917		ASTM D792
熔流率（熔体流动速率）(190°C/2.16 kg)	> 20	g/10 min	ASTM D1238
含水量	< 0.15	%	ASTM D3030

补充信息

1% to 4% of masterbatch is recommended depending on application and thickness of product

Maximum recommended storage time under suitable conditions (cool and dry): 5 years.

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。