



SINPOLENE MBB0351

新加坡聚合树脂有限公司 - 线性低密度聚乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 亚太地区		
特性	• 通用		
形式	• 粒子		
加工方法	• 薄膜挤出	• 吹塑薄膜	• 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.10		ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/10.0 kg)	10 到 28	g/10 min	ASTM D1238
炭黑含量	35	%	ASTM D1603
含水量	< 0.25	%	ASTM D3030

补充信息

Recommended dosage : 1 - 3%

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。