



Chemlon® 212

Teknor Apex 公司 - 聚酰胺 6

一般信息

总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲	• 欧洲	• 亚太地区
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.13	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (235°C/1.0 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
收缩率	1.4 到 1.8	%	ISO 2577
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力	11500	psi	ISO 527
拉伸应变 (断裂)	50	%	ISO 527
弯曲模量	415000	psi	ISO 178/A
弯曲应力	14900	psi	ISO 178/A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (73°F)	> 1.7	ft·lb/in ²	ISO 180/A
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	118		ASTM D785
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (66 psi, 未退火)	365	°F	ISO 75-2/B
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火)	198	°F	ISO 75-2/A
熔融温度	420	°F	DSC
线形热膨胀系数 - 流动	3.4E-5	in/in/°F	ASTM D696
RTI Elec			UL 746B
0.03 in	257	°F	
0.06 in	257	°F	
0.12 in	257	°F	
RTI Imp			UL 746B
0.03 in	167	°F	
0.06 in	167	°F	
0.12 in	167	°F	
RTI			UL 746B
0.03 in	230	°F	
0.06 in	248	°F	
0.12 in	257	°F	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+15	ohms·cm	ASTM D257
介电强度 (0.118 in)	360	V/mil	ASTM D149
相比耐漏电起痕指数(CTI)	600	V	UL 746A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.03 in)	V-2		UL 94
极限氧指数	25	%	ASTM D2863

Chemlon® 212

Teknor Apex 公司 - 聚酰胺 6

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	175	°F
建议的最大水分含量	0.20	%
建议的最大回制料比例	25	%
料筒后部温度	425 到 455	°F
料筒中部温度	445 到 485	°F
料筒前部温度	465 到 500	°F
射嘴温度	465 到 510	°F
加工 (熔体) 温度	465 到 510	°F

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。