HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

TEKNOR APEX

Chemlon® 233 GVH

Teknor Apex 公司 - 聚酰胺 6

一般信息

总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲	• 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量		
添加剂	• 阻燃性		
特性	• 高强度	• 良好刚性	• 阻燃性
机构评级	• UL 94		
外观	• 黑色	• 自然色	
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

ASTM & ISO 属性[1]

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.60	g/cm³	ISO 1183
机械性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
拉伸应力	21000	psi	ISO 527
拉伸应变 (断裂)	2.0	%	ISO 527
弯曲模量	1.10E+6	psi	ISO 178/A
弯曲应力	31900	psi	ISO 178/A
热性能	**额定值**	**单位制**	
熔融温度	419	°F	
可燃性	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
UL 阻燃等级 (0.06 in)	V-0		UL 94

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。