



Creamid® B3H2G3ZB*800

Teknor Apex 公司 - 聚酰胺 6

一般信息

总览			
材料状态	• Preliminary Data		
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 亚太地区
	• 非洲和中东	• 欧洲	
形式	• 粒子		

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.22	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			ISO 294-4
垂直	0.70	%	
流动	0.30	%	
吸水率 (饱和, 73°F)	6.5	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	899000	psi	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	16000	psi	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	3.2	%	ISO 527-2
弯曲模量 (73°F)	667000	psi	ISO 178
弯曲应力	20300	psi	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (73°F)	5.7	ft-lb/in ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (73°F)	29	ft-lb/in ²	ISO 179
悬臂梁缺口冲击强度 (73°F)	5.7	ft-lb/in ²	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (66 psi, 未退火)	392	°F	ISO 75-2/B
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火)	320	°F	ISO 75-2/A
维卡软化温度			
--	374	°F	ISO 306/B
--	419	°F	ISO 306/A
熔融温度	432	°F	ISO 11357-3

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	176	°F
干燥时间	2.0 到 4.0	hr
射嘴温度	482	°F
加工 (熔体) 温度	446 到 500	°F
模具温度	158 到 194	°F

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。