



Chemlon® 128-10 MGH

Teknor Apex 公司 - 聚酰胺 66

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料 • 矿物填料
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.48	g/cm ³	ISO 1183
收缩率	0.20 到 0.40	%	ISO 2577
吸水率 (24 hr, 73°F)	0.60	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂)	21000	psi	ISO 527
拉伸应变 (断裂)	3.0	%	ISO 527
弯曲模量	1.31E+6	psi	ISO 178/A
弯曲应力	29000	psi	ISO 178/A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (73°F)	1.9	ft-lb/in ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火)	446	°F	ISO 75-2/A
熔融温度	493	°F	ISO 11357

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。