HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

TEKNOR APEX

Chemlon® 130 GHU WT535

Teknor Apex 公司 - 聚酰胺 66

一般信息

总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲	• 欧洲	• 亚太地区
形式	• 粒子		

ASTM & ISO 属性 [1]

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.42	g/cm³	ISO 1183
熔流率（熔体流动速率）(275°C/5.0 kg)	> 30	g/10 min	ISO 1133
收缩率	0.15 到 0.40	%	ISO 2577
吸水率 (24 hr, 73°F)	0.80	%	ISO 62
机械性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
拉伸应力	21800	psi	ISO 527
拉伸应变 (断裂)	2.5	%	ISO 527
弯曲模量	1.20E+6	psi	ISO 178/A
弯曲应力	30500	psi	ISO 178/A
冲击性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F)	2.1	ft·lb/in²	ISO 180/A
热性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火)	> 392	°F	ISO 75-2/A
熔融温度	498	°F	ISO 11357
可燃性	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
UL 阻燃等级 (0.13 in)	HB		UL 94

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。