



Chemlon® 140 M

Teknor Apex 公司 - 聚酰胺 66

一般信息

总览	
材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 矿物填料, 40% 填料按重量
汽车要求	• FORD ESB-M4D353-A5 Color: WT031 ¹ • FORD WSK-M4D704-A1 ¹
外观	• 白色
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型

ASTM & ISO 属性²

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.52	g/cm ³	ISO 1183
收缩率	0.70 到 1.2	%	ISO 2577
吸水率 (24 hr, 73°F)	0.80	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力	13100	psi	ISO 527
拉伸应变 (断裂)	2.5	%	ISO 527
弯曲模量	950000	psi	ISO 178/A
弯曲应力	19600	psi	ISO 178/A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (73°F)	> 1.0	ft-lb/in ²	ISO 180/A
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火)	396	°F	ISO 75-2/A
熔融温度	495	°F	DSC
线形热膨胀系数 - 流动	2.6E-5	in/in/°F	ASTM D696
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
介电强度 (0.118 in)	380	V/mil	ASTM D149
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.03 in)	HB		UL 94
极限氧指数	27	%	ASTM D2863
FMVSS 可燃性	合格		FMVSS 302

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	175	°F
建议的最大水分含量	0.20	%
建议的最大回料比例	25	%
料筒后部温度	465 到 490	°F
料筒中部温度	495 到 525	°F
料筒前部温度	505 到 540	°F
射嘴温度	505 到 535	°F
加工 (熔体) 温度	505 到 535	°F