HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

TEKNOR APEX

Chemlon® 509 H

Teknor Apex 公司 - 聚酰胺 66

一般信息

总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲	• 欧洲	• 亚太地区
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

ASTM & ISO 属性[1]

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.11	g/cm³	ISO 1183
收缩率	2.2 到 2.6	%	ISO 2577
机械性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
拉伸应力	6530	psi	ISO 527
拉伸应变 (断裂)	> 25	%	ISO 527
弯曲模量	232000	psi	ISO 178/A
冲击性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
简支梁缺口冲击强度			ISO 179
-40°F	4.8	ft·lb/in²	
73°F	17	ft·lb/in²	
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F)	19	ft·lb/in²	ISO 180
热性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
熔融温度	495	°F	ISO 11357

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。