



## Creamid® A3H7G8.2S\*9217

Teknor Apex 公司 - 聚酰胺 66 + PA 6I/6T

## 加工信息

注射	干燥 单位制
干燥温度	176 °F
干燥时间	2.0 到 4.0 hr
料筒后部温度	518 °F
料筒中部温度	536 °F
料筒前部温度	554 °F
射嘴温度	554 °F
加工 ( 熔体 ) 温度	536 到 572 °F
模具温度	176 到 230 °F

## 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> B (50N)

<sup>3</sup> A (10N)