



# Synres® SR-1288A

Teknor Apex 公司 - 聚丙烯

## 一般信息

### 总览

|      |                  |                |        |
|------|------------------|----------------|--------|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效       |                |        |
| 供货地区 | • 北美洲<br>• 非洲和中东 | • 拉丁美洲<br>• 欧洲 | • 亚太地区 |
| 形式   | • 粒子             |                |        |

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

| 物理性能                         | 额定值    | 单位制      | 测试方法       |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| 密度 / 比重                      | 1.05   |          | ASTM D792  |
| 熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 20     | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能                         | 额定值    | 单位制      | 测试方法       |
| 抗张强度 (断裂)                    | 3800   | psi      | ASTM D638  |
| 伸长率 (屈服)                     | 7.0    | %        | ASTM D638  |
| 弯曲模量                         | 275000 | psi      | ASTM D790  |
| 冲击性能                         | 额定值    | 单位制      | 测试方法       |
| 悬壁梁缺口冲击强度                    | 2.0    | ft-lb/in | ASTM D256  |
| 硬度                           | 额定值    | 单位制      | 测试方法       |
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 10 秒)            | 60     |          | ASTM D2240 |

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。