



APEX® 06-A0484D-88

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> • 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 亚太地区
特性	<ul style="list-style-type: none"> • 抗菌性 • 耐燃油性 • 耐紫外光性能，良好 • 中光泽
用途	• 船舶应用
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.40		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	3080	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	380	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, Hand Held)	88		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
脆化温度	-0.400	°F	ASTM D746

补充信息

Data Sheet applies to color(s) listed below:

Natural (1097537)
 Grey 3085 (1097539)
 Ivory 731 (1097543)
 Ivory 785 (1116922)
 Tan 2157 (1098132)
 Tan 2176 (1103726)
 Tan 2232 (1118174)
 Tan 2248 (1121284)
 Tan 2253 (1121842)
 Brown 1544 (1100555)
 Orange 560 (1098084)
 Silver 270 (1097698)
 Silver 275 (1105723)

12/2022-dmm

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。