



APEX® 1523E-11A

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> • 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 亚太地区
用途	<ul style="list-style-type: none"> • 车窗封装 • 汽车领域的应用 • 汽车外部零件
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.
汽车要求	• STELLANTIS MS-DC-543 CPN 4345
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.35		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	1820	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	380	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒)	71		ASTM D2240

补充信息

Data Sheet Applies to Color(s) Listed Below:

Natural (1067951)

Black 1 (1068021)

10/19 Core

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。