



# APEX® 1545-55

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

## 一般信息

### 总览

|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料状态                 | • 已商用：当前有效                                                                                                                                                                                                                           |
| 供货地区                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 北美洲</li> <li>• 非洲和中东</li> <li>• 拉丁美洲</li> <li>• 亚太地区</li> </ul>                                                                                                                             |
| 特性                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Good Tensile Strength</li> <li>• 经增塑</li> <li>• 抗菌性</li> <li>• 耐候性，良好</li> <li>• 耐紫外光安定化</li> </ul>                                                                                         |
| 用途                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 汽车领域的应用</li> <li>• 汽车外部零件</li> <li>• 汽车外部装饰</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Regulatory Statement | • Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS. |
| 形式                   | • 粒子                                                                                                                                                                                                                                 |
| 加工方法                 | • 挤出                                                                                                                                                                                                                                 |

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

| 物理性能                        | 额定值  | 单位制 | 测试方法       |
|-----------------------------|------|-----|------------|
| 密度 / 比重                     | 1.30 |     | ASTM D792  |
| 机械性能                        | 额定值  | 单位制 | 测试方法       |
| 抗张强度 (断裂)                   | 1590 | psi | ASTM D638  |
| 伸长率 (断裂)                    | 430  | %   | ASTM D638  |
| 硬度                          | 额定值  | 单位制 | 测试方法       |
| 肖氏硬度                        |      |     | ASTM D2240 |
| 邵氏 A, 15 秒, Hand Held       | 64   |     |            |
| 邵氏 A, 15 秒, Operating Stand | 58   |     |            |

### 补充信息

Data sheet applies to color(s) listed below:

Natural ( 1109568)

Black 1 (1109570)

11/2024-dmm

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。