



# APEX® 25-A0873A-85

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

## 一般信息

| 总览                   |  |
|----------------------|--|
| 材料状态                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>已商用：当前有效</li> </ul>   |
| 供货地区                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>北美洲</li> <li>非洲和中东</li> <li>拉丁美洲</li> <li>亚太地区</li> </ul>   |
| 特性                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>经增塑</li> <li>耐低温</li> <li>阻燃性</li> </ul>  |
| 用途                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>电缆护套</li> </ul>   |
| Regulatory Statement | <ul style="list-style-type: none"> <li>Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.</li> </ul> |
| 形式                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>粒子</li> </ul>   |
| 加工方法                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>电线&amp;线缆挤出成型</li> </ul>  |

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

| 物理性能                        | 额定值   | 单位制      | 测试方法       |
|-----------------------------|-------|----------|------------|
| 密度 / 比重                     | 1.30  |          | ASTM D792  |
| 机械性能                        | 额定值   | 单位制      | 测试方法       |
| 抗张强度 (断裂)                   | 2760  | psi      | ASTM D638  |
| 伸长率 (断裂)                    | 300   | %        | ASTM D638  |
| 冲击性能                        | 额定值   | 单位制      | 测试方法       |
| 悬壁梁缺口冲击强度                   | 27    | ft-lb/in | ASTM D256  |
| 硬度                          | 额定值   | 单位制      | 测试方法       |
| 肖氏硬度                        |       |          | ASTM D2240 |
| 邵氏 A, 15 秒, Hand Held       | 85    |          |            |
| 邵氏 A, 15 秒, Operating Stand | 77    |          |            |
| 热性能                         | 额定值   | 单位制      | 测试方法       |
| 连续使用温度                      | 176   | °F       | ASTM D794  |
| 脆化温度                        | -25.6 | °F       | ASTM D746  |
| 可燃性                         | 额定值   | 单位制      | 测试方法       |
| 极限氧指数                       | 27    | %        | ASTM D2863 |

### 补充信息

Data Sheet applies to color(s) listed below:

Natural (1010441)

05/2025-dmm

02/2025-dmm

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。