



# APEX® 3301-50NT

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

## 一般信息

### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	
	• 非洲和中东	• 亚太地区	
特性	• Latex Free	• 非 DEHP 增塑剂	• 环氧乙烷消毒
用途	• 医疗/护理用品		
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.		
形式	• 粒子		
加工方法	• 挤出	• 注射成型	

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.14		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	1200	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	450	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, Hand Held)	50		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
脆化温度	-58.0	°F	ASTM D746

### 补充信息

Data Sheet applies to colors listed below:

CLEAR 1 (0705809)

CLEAR BLUE B6 (1056384)

CLEAR 0002 NDOP (1079212)

2/2020-lmo

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。