HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

TEKNOR APEX

APEX® 3701-60NT1

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览		
材料状态	• 已商用：当前有效	
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 亚太地区
特性	• Latex Free • Latex Free	• 非 DEHP 增塑剂 • 环氧乙烷消毒
用途	• 医疗/护理用品	
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.	
形式	• 粒子	
加工方法	• 挤出	• 注射成型

ASTM & ISO 属性 [1]

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.16		ASTM D792
机械性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
抗张强度 (断裂)	1540	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	380	%	ASTM D638
硬度	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, Hand Held)	60		ASTM D2240
热性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
连续使用温度	140	°F	ASTM D794
脆化温度	-45.4	°F	ASTM D746

补充信息

Data Sheet applies to colors listed below:

WATER CLEAR (0115452)
CLEAR BLUE B-10 (1100241)

SP: 1/2021

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。