



# APEX® 65007

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

## 一般信息

### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 亚太地区	
特性	• 经增塑	• 耐日光性，720 小时	• 阻燃性
用途	• Communication Cable Jacketing • Fiber Optic Cable Jacketing	• Flame Retardant Jacketing • 电缆护套	• 电子电缆护套材料
电缆类型	• AWM • CAT-3 • CAT-5 • CAT-5e • CL2	• CL2R • CL3 • CL3R • CM • CMR	• FPL • FPLP • OFN • OFNR • PLTC
机构评级	• UL 13 • UL 1429	• UL 2250 • UL 444	• UL CL2 • UL QMTT2
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.		
外观	• 不透明	• 可用颜色	
形式	• 粒子		
加工方法	• 电线&线缆挤出成型		

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.54		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	2050	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	280	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒)	86		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
连续使用温度	194	°F	ASTM D794
脆化温度	-16.6	°F	ASTM D746
电气性能	额定值	单位制	测试方法
介电常数			ASTM D150
1 kHz	5.21		
1 MHz	3.65		
耗散因数			ASTM D150
1 kHz	0.11		
1 MHz	0.068		
可燃性	额定值	单位制	测试方法
极限氧指数	39	%	ASTM D2863

### 补充信息

Data Sheet Applies to Color Listed Below:  
Natural (1021095)

10/19-lc