



# APEX® RE 9004

Teknor Apex 公司 - 刚硬聚氯乙烯

## 一般信息

### 总览

材料状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>已商用：当前有效</li> </ul>
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>北美洲</li> <li>非洲和中东</li> <li>拉丁美洲</li> <li>亚太地区</li> </ul>
Regulatory Statement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.</li> </ul>
外观	<ul style="list-style-type: none"> <li>不透明</li> </ul>
形式	<ul style="list-style-type: none"> <li>粒子</li> </ul>
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>挤出</li> </ul>

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.42		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	440000	psi	ASTM D638
抗张强度 (断裂)	6380	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	140	%	ASTM D638
弯曲模量	380000	psi	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F, 0.125 in, 模压成型)	4.0	ft-lb/in	ASTM D256
落下冲击阻力 <sup>2</sup> (73°F, 0.500 in)	1.78	in-lb/mil	ASTM D4226
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D, 10 秒)	82		ASTM D2240

### 补充信息

HDT °C, Annealed: 67 (D-648)

0.125", 264 psi, 0.125 in bars

Data Sheet Applies to Color(s) Listed Below:

Black 1 (1131090)

Natural (1065645)

Orange 577 (1076766)

10/19 Core

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 程序 A