



APEX® RE 9022

Teknor Apex 公司 - 刚硬聚氯乙烯

一般信息

总览

| | |
|----------------------|--|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 |
| 供货地区 | • 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 亚太地区 |
| 特性 | • 中光泽 |
| 用途 | • 工业应用 • 消费品应用领域 |
| Regulatory Statement | • Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS. |
| 外观 | • 不透明 |
| 形式 | • 粒子 |
| 加工方法 | • 挤出 |

ASTM & ISO 属性¹

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|----------------------------------|--------|-----------|------------|
| 密度 / 比重 | 1.39 | | ASTM D792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 ² | 380000 | psi | ASTM D638 |
| 抗张强度 ² (断裂) | 6050 | psi | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 150 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 ³ | 400000 | psi | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (73°F, 0.125 in, 模压成型) | 21 | ft-lb/in | ASTM D256 |
| 落下冲击阻力 ⁴ (73°F) | 2.76 | in-lb/mil | ASTM D4226 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 10 秒) | 81 | | ASTM D2240 |

补充信息

Data Sheet Applies to Color(s) Listed Below:
Natural (1073630)

10/19 Core

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 0.20 in/min

³ 0.050 in/min

⁴ 程序 A, TUP