



APEX® RE HH 91A

Teknor Apex 公司 - 刚硬聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 亚太地区
特性	• 高抗撞击性 • 耐候性，良好
用途	• 建筑材料
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.20		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 ² (73°F)	290000	psi	ASTM D638
抗张强度 ² (断裂, 73°F)	5600	psi	ASTM D638
伸长率 ³ (断裂, 73°F)	170	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F, 0.125 in, 模压成型)	11	ft-lb/in	ASTM D256
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, Hand Held)	79		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 ⁴ (66 psi, 已退火)	197	°F	ASTM D648
载荷下热变形温度 ⁵ (264 psi, 已退火)	191	°F	ASTM D648

补充信息

Data sheet applies to color[s] listed below:

Natural - (1161733)

Brown 1705 - (1161883)

Black 1 (1005273)

Black 856 (1007547)

9/2022:sp

02/2023-dmm

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 0.20 in/min

³ 0.020 in/min

⁴ 0.125 in bars

⁵ 0.125in bars