



APEX® VE 2883NT

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> • 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 亚太地区
特性	<ul style="list-style-type: none"> • DEHP 增塑剂 • Latex Free • 无 BPA
用途	• 医疗/护理用品
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.23		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	2750	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	380	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度			ASTM D2240
邵氏 A, 15 秒, Hand Held	83		
邵氏 A, 15 秒, Operating Stand	81		
热性能	额定值	单位制	测试方法
连续使用温度	140	°F	ASTM D794

补充信息

Data Sheet applies to colors listed below:

Clear 0001 (0852818)

Clear TO (0852817)

Clear Blue B5 (0129204)

Clear Blue RB6 (0111213)

10/2020-lmo

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。