



# Cycle-Tek 1080 Natural PF

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

## 一般信息

### 总览

|                      |  |
|----------------------|--|
| 材料状态                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>已商用：当前有效</li> </ul>   |
| 供货地区                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>北美洲</li> <li>非洲和中东</li> <li>拉丁美洲</li> <li>亚太地区</li> </ul>   |
| 回收含量                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Post-Industrial (PIR)/Pre-Consumer, 25%</li> </ul>  |
| 特性                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>非邻苯二甲酸酯增塑剂</li> <li>经增塑</li> </ul>  |
| 用途                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>通用</li> </ul>   |
| Regulatory Statement | <ul style="list-style-type: none"> <li>Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.</li> </ul> |
| 外观                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>不透明</li> </ul>  |
| 形式                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>粒子</li> </ul>   |
| 加工方法                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>注射成型</li> </ul>   |

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

| 物理性能                         | 额定值  | 单位制 | 测试方法       |
|------------------------------|------|-----|------------|
| 密度 / 比重                      | 1.32 |     | ASTM D792  |
| 机械性能                         | 额定值  | 单位制 | 测试方法       |
| 抗张强度 (断裂)                    | 2180 | psi | ASTM D638  |
| 伸长率 (断裂)                     | 300  | %   | ASTM D638  |
| 硬度                           | 额定值  | 单位制 | 测试方法       |
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, Hand Held) | 80   |     | ASTM D2240 |

### 补充信息

Data Sheet Applies to Color(s) Listed Below:

Natural PF (1005052)

2/2024 cw

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。