



EUR APEX 1523-80-E-00

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览	
材料状态	<ul style="list-style-type: none"> 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> 北美洲 非洲和中东 拉丁美洲 欧洲 亚太地区
特性	<ul style="list-style-type: none"> Good Tensile Strength 经增塑 抗菌性 良好的撕裂强度 耐候性，良好 耐化学品性能，良好 耐紫外光安定化
用途	<ul style="list-style-type: none"> 车窗封装 汽车外部零件
Regulatory Statement	<ul style="list-style-type: none"> Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.
形式	<ul style="list-style-type: none"> 粒子
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.33	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (177°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂)	2030	psi	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	300	%	ISO 527-2
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒)	80		ISO 868
热性能	额定值	单位制	测试方法
脆化温度	-22.0	°F	ISO 812

补充信息

Data Sheet applies to color(s) listed below:

Black 1 (1154903)

04/2024-dmm

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。