HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

TEKNOR APEX

Flexalloy® 35033RVA-70NT1

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 亚太地区	
特性	• Latex Free • 电子束消毒 • 非邻苯二甲酸酯增塑剂	• 非邻苯二酸酯 - TOTM 可塑剂 • 辐射消毒 • 环氧乙烷消毒	• 抗伽马辐射 • 无 BPA • 无动物源性成分
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.		
形式	• 粒子		
加工方法	• 挤出	• 注射成型	

ASTM & ISO 属性[1]

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.18		ASTM D792
机械性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
抗张强度 (100% 应变)	935	psi	ASTM D638
抗张强度 (断裂)	2300	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	360	%	ASTM D638
硬度	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
肖氏硬度			ASTM D2240
邵氏 A, 15 秒, Operating Stand	65		
邵氏 A, 15 秒, Hand Held	70		

补充信息

Data Sheet Applies to Color(s) Listed Below:
Clear Blue B8 NP (1155708)

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。