



Flexalloy® 9400-65A

Teknor Apex 公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览

| | |
|----------------------|--|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 |
| 供货地区 | <ul style="list-style-type: none"> • 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 亚太地区 |
| 特性 | <ul style="list-style-type: none"> • 超高分子量 • 抗菌性 • 耐低温 • 耐紫外光性能，良好 |
| 用途 | <ul style="list-style-type: none"> • 车窗封装 • 汽车领域的应用 |
| Regulatory Statement | • Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS. |
| 形式 | • 粒子 |
| 加工方法 | • 挤出 |

ASTM & ISO 属性¹

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|------------------------------|-------|-----|------------|
| 密度 / 比重 | 1.23 | | ASTM D792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 (断裂) | 2250 | psi | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 420 | % | ASTM D638 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, Hand Held) | 65 | | ASTM D2240 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 脆化温度 | -56.2 | °F | ASTM D746 |

补充信息

Data Sheet applies to color(s) listed below:

Natural (1050513)
Black 249 (1050560)
Black 431 (1116133)

08/2021-dmm

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。