



SINVICOMP DBS2006

新加坡聚合树脂有限公司 - 刚硬聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 高抗撞击性
用途	• 管道系统
RoHS 合规性	• RoHS 合规
形式	• 粉状
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.40		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	7110	psi	ASTM D638
伸长率 ² (断裂)	150	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	8.3	ft-lb/in	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	176	°F	ASTM D1525
热稳定性 ³ (374°F)	> 30	min	BS 2782

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 20 in/min

³ 刚果红