



# SINVICOMP SBB3700

新加坡聚合树脂有限公司 - 刚硬聚氯乙烯

## 一般信息

总览		
材料状态	• 已商用：当前有效	
供货地区	• 亚太地区	
特性	• 食品接触的合规性	• 中等抗冲击强度
用途	• 瓶子	• 容器
RoHS 合规性	• RoHS 合规	
形式	• 粒子	
加工方法	• 吹塑成型	

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.39		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 <sup>2</sup> (屈服)	7040	psi	ASTM D638
伸长率 <sup>2</sup> (断裂)	150	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	1.5	ft-lb/in	ASTM D256
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	79		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	181	°F	ASTM D1525

## 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 9.8 in/min