



# SINVICOMP SBF3744

新加坡聚合树脂有限公司 - 刚硬聚氯乙烯

## 一般信息

总览	
材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 食品接触的合规性
用途	• 薄膜 • 收缩性薄膜
形式	• 颗粒
加工方法	• 吹塑薄膜

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.33		ASTM D792
Congo Red (374°F)	30.0 min		BS 2782
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	6960	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	130	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	0.73	ft-lb/in	ASTM D256
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	76		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	167	°F	ASTM D1525 <sup>2</sup>

## 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 压力 1 (10N)