



SINVICOMP SBF3778

新加坡聚合树脂有限公司 - 刚硬聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	<ul style="list-style-type: none"> 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> 亚太地区
特性	<ul style="list-style-type: none"> 食品接触的合规性
用途	<ul style="list-style-type: none"> 收缩性薄膜
RoHS 合规性	<ul style="list-style-type: none"> RoHS 合规
形式	<ul style="list-style-type: none"> 粒子
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> 吹塑薄膜

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.34		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ² (屈服)	5970	psi	ASTM D638
伸长率 ² (断裂)	180	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	2.2	ft-lb/in	ASTM D256
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	73		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	162	°F	ASTM D1525

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 9.8 in/min