



SINVICOMP SBF5758

新加坡聚合树脂有限公司 - 刚硬聚氯乙烯

一般信息

总览	
材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 食品接触的合规性
用途	• 收缩性薄膜
形式	• 粒子
加工方法	• 吹塑成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.32		ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/21.6 kg)	54	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	5690	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	190	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	1.8	ft-lb/in	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	171	°F	ASTM D1525

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。