



# SINVICOMP SFW5060D

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

## 一般信息

| 总览   |            |
|------|------------|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 |
| 供货地区 | • 亚太地区     |
| 用途   | • 鞋类       |
| 形式   | • 粒子       |
| 加工方法 | • 压缩模塑     |

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

| 物理性能              | 额定值  | 单位制 | 测试方法       |
|-------------------|------|-----|------------|
| 密度 / 比重           | 1.46 |     | ASTM D792  |
| Congo Red (374°F) | 30.0 | min | BS 2782    |
| 机械性能              | 额定值  | 单位制 | 测试方法       |
| 抗张强度 (屈服)         | 2490 | psi | ASTM D638  |
| 伸长率 (断裂)          | 300  | %   | ASTM D638  |
| 硬度                | 额定值  | 单位制 | 测试方法       |
| 肖氏硬度 (邵氏 A)       | 81   |     | ASTM D2240 |

## 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。