



SINVICOMP SIC3702

新加坡聚合树脂有限公司 - 半刚硬聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 中等抗冲击强度
用途	• 包装
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.31 到 1.35		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	4980	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	50	%	ASTM D1708
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	0.73	ft-lb/in	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	167	°F	ASTM D1525

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。