



SINVICOMP SIZ5305

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

产品说明

"Sinvicomp" SIZ 5305 is a wire & cable polyvinylchloride compound available in pellet form. SIZ 5305 provides good performance for insulation of electrical wires.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 高刚性
用途	• 绝缘材料
机构评级	• IEC 60227 ¹
RoHS 合规性	• RoHS 合规
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性²

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.45		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	2320	psi	IEC 60811-1-1
伸长率 (断裂)	250	%	IEC 60811-1-1
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	91		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
热稳定性 (392°F)	3.5	hr	BS 2782
老化	额定值	单位制	测试方法
热空气老化试验后，机械性能的变化, 277°F, 240 hr ³			IEC 811-1-2
拉伸强度变化	10	%	
拉伸伸长率变化	15	%	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率 (68°F)	1.0E+14	ohms·cm	BS 2782

补充信息

Typical temperature profile for processing SINVICOMP compound is from 160°C to 185°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process SINVICOMP.

Feeding zone: 160°C

Compression zone: 170°C~180°C

Mixing zone: 175°C~185°C

Nozzle/Die Zone: 185°C

备注

¹ PVC/E

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ 136±2°C