



SINVICOMP SRF3834

新加坡聚合树脂有限公司 - 刚硬聚氯乙烯

一般信息

总览	
材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 流动性高
用途	• 电气元件 • 配件
机构评级	• NSF 61
RoHS 合规性	• RoHS 合规
形式	• 颗粒
加工方法	• 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.38		ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/21.6 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Congo Red (374°F)	30.0	min	BS 2782
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	6960	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	100	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	1.7	ft-lb/in	ASTM D256
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	76		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	180	°F	ASTM D1525 ²

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 压力 1 (10N)