



SINVICOMP SRF6603

新加坡聚合树脂有限公司 - 刚硬聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 高抗撞击性
用途	• 配件
RoHS 合规性	• RoHS 合规
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.38		ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/21.6 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ² (屈服)	6240	psi	ASTM D638
伸长率 ² (断裂)	110	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	0.55	ft-lb/in	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	172	°F	ASTM D1525

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 9.8 in/min