



SINVICOMP SRF9702/C

新加坡聚合树脂有限公司 - 刚硬聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 中等抗冲击强度
用途	• 电气/电子应用领域
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.40		ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/21.6 kg)	17	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	8390	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	40	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	0.73	ft-lb/in	ASTM D256
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度	76		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	187	°F	ASTM D1525 ²
热稳定性 ³ (374°F)	30.0		BS 2782

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 压力 1 (10N)

³ 刚果红