



SINVICOMP SRP3002

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 亚太地区		
特性	• 中等抗冲击强度		
用途	• Ceiling Panels	• 导管	• 管道系统
形式	• 粒子		
加工方法	• 挤出		

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.57		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	5220	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	150	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	1.3	ft-lb/in	ASTM D256
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	79		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	201	°F	ASTM D1525

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。