HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

TEKNOR APEX

SINVICOMP SSF4265UV

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览		
材料状态	• 已商用：当前有效	
供货地区	• 亚太地区	
特性	• 耐热性，高	• 阻燃性
用途	• 电器导线护套材料	
形式	• 粒子	
加工方法	• 挤出	

ASTM & ISO 属性 [1]

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.53		ASTM D792
机械性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
抗张强度 [2] (屈服)	2610	psi	ASTM D638
伸长率 [2] (断裂)	200	%	ASTM D638
硬度	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
肖氏硬度 (邵氏 A)	93		ASTM D2240
老化	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
拉伸强度的变化率 (277°F, 168 hr)	10	%	ASTM D638
极限伸长率的变化率 (277°F, 168 hr)	15	%	ASTM D638

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。

[2] 9.8 in/min